



FINISH

AUTOMOTIVE REFINISH PRODUCTS

1

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

FC710 Transparente Ultimate Spot/Panel

FC720 Transparente Ultimate Overall



RELACIÓN DE MEZCLA



+



4

1

Transparente
FC710 ó FC720

Endurecedor
FH611, FH612 ó FH613

Selección de Endurecedor

FH611	13° - 24°C
FH612	21° - 32°C
FH613	29°C y superior



APLICACIÓN

1. Aplicar 2 capas, permitiendo el oreo al deslizamiento al tacto de cada capa.
2. Ajustar la presión de aire a :

HVLP	8 - 10 psi
Convencional	50 - 60 psi



RECUBRIR

Base Color:	10 - 15 minutos posterior a la aplicación de la última mano
Esmaltes monocapa:	8 hrs - secado durante la noche
Transparente:	Permitir el secado de los Transparentes FC710 y FC720 durante la noche, después lijar con P1000 y aplicar Transparente nuevamente.



SECADO

FC710

Tiempos de secado a 21°C

Al polvo:	15 minutos
Para entrega:	4-6 horas
Secado forzado:	15 minutos @ 50°C (temp. de superficie)

FC720

Tiempos de secado a 21°C

Al polvo:	40-45 minutos
Para entrega:	8 horas
Secado forzado:	30 minutos @ 50°C (temp. de superficie)



PULIDO

Si es necesario, después de 24 horas de secado al aire, o después de enfriarse del secado forzado, lijar con 1500 ó con lija más fina y pulir con el compuesto adecuado. El pulido es más fácil cuando se realiza dentro de las primeras 48 horas siguientes a la aplicación.



FINISH

AUTOMOTIVE REFINISH PRODUCTS

1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FC710 es un Transparente uretano altos sólidos de 4.23 VOC, diseñado para reparación de piezas. FC720 es un Transparente uretano altos sólidos de 4.29 VOC, diseñado para reparaciones totales. Ambos Transparentes son funcionales para condiciones de secado al aire o secado forzado, proporcionando excelente brillo, DOI, nivelación, esfumado y características de pulido.



SUSTRATOS RECOMENDADOS

XCLO Base Color	FX Base Color	Ultra 9K
Sher Base	Flexbase	Ultra 7K
Shertruck Plus	Transportation	Ultra BC8



DATOS FÍSICOS

Pot life:	1 hora a 24°C
FA250 Aditivo anti-cráter	40 - 120 ml / Litro RTS
FC710 Rendimiento teórico:	58 m ² / galón @ 1 mil seca
FC720 Rendimiento teórico:	54 m ² / galón @ 1 mil seca



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Referirse al fabricante de la base color para la aplicación y tiempos de secado de la base. Es altamente recomendable utilizar trapo barniz para eliminar basura o contaminantes previo a la aplicación del Transparente.



PROTECCIÓN PERSONAL

- Para uso de profesionales capacitados.
- Leer la etiqueta, indicaciones y hoja de seguridad antes de usarse.
- Utilizar el equipo de protección personal adecuado cuando se mezcle y aplique.

INFORMACIÓN REGULATORIA

Transparentes FC710 Ultimate Spot/Panel & FC720 Ultimate Overall

	Empaque		Aplicación	
	lb / gal	g/L	lb / gal	g/L
VOC reales	4.1 max	490 max	4.1 max	490 max
VOC regulados	4.4 max	530 max	4.3 max	510 max
Densidad	7 - 8	900 - 1000	7.5 - 8.5	950 - 1050
	%peso	%volumen	%peso	%volumen
Contenido total de sólidos	35 - 45	30 - 40	40 - 50	35 - 40
Agua	0	0	0	0
Contenido de compuestos excentos	<10	<10	<10	<10