



DESCRIPCIÓN

El **Transparente HS-101** es un producto de alta calidad diseñado para utilizarse en repintados totales o de piezas de automóviles que por sus características de desempeño puede utilizarse en sistemas dicapa y tricapa, otorgando un brillo de acabado original y una excelente distinción de imagen.

Se recomienda aplicar este producto sobre capas de color tipo Base Color y Esmalte previamente catalizados con Endurecedor.

COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

Endurecedor para Transparente HS-101
Reductor Acrílico FX

Rango de Temperatura	Reductor p/ diluir
Menor a 30°C	Acrílico FX Normal
Mayor a 30°C	Acrílico FX Retardado
Mayor a 40°C	Acrílico FX Super Retardado

SUSTRATOS



RECOMENDADOS


- Esmalte Acrílico FLEX (catalizada)
- FX-BASE Color
- Flexbase Plus
- Metales ferrosos acondicionados.

NO RECOMENDADOS


- Metales no ferrosos.
- Plásticos poliolefinicos.
- Acabados diferentes a los recomendados.

INSTRUCCIONES DE USO

MEZCLA



Presión: 1.5 – 3 Kg/cm² (22 – 45 lb/in²)
Pico de fluido: 1.2 – 1.5 mm



Aplicar de 2 a 3 manos húmedas



5 – 10 Minutos de oreo entre manos.



En caso de pulir, espere de 24 a 72 horas, asiente con lija # 1500 y pula con borla.
Para mayor retención de brillo y DOI pula después de 10 días.
Encerar después de 30 días.



NUNCA REGRESE MATERIAL CATALIZADO AL RECIPIENTE ORIGINAL.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



PREPARE LA SUPERFICIE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES MARCADAS EN LA HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO RECOMENDADO DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE.



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner Estándar Flex**.
Consulte la SDS del producto para información específica.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
PROPIEDADES EN BOTE			
Viscosidad @ 25°C	UK	65	75
Densidad @ 25°C	g/mL	0.94	0.96
Sólidos en peso	%	43	45
Caducidad	Años	2	ND
PROPIEDADES LISTO PARA APLICAR			
Vida útil de la mezcla	Horas	2	4
Temperatura	<30°C	>30°C	
Secado al polvo	25 min	15 min	
Secado al tacto	35 min	25 min	
Secado al duro	24 hr	24 hr	