

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Transparente Clear Pro One – El brillo que transforma cada acabado.

Transparente de poliuretano de dos componentes diseñado para ofrecer un acabado de alto brillo, excelente nivelación y gran distinción de imagen. Su formulación de alto desempeño permite aplicarlo tanto en piezas pequeñas como en reparaciones completas, en sistemas bicapa y tricapa.

Clear Pro One cuenta con una gama de endurecedores que se adapta a distintas condiciones climáticas, garantizando siempre un acabado durable, brillante y de calidad superior.

COMPLEMENTOS

Catalizador Clear Pro One Rápido

10° - 24° C

Catalizador Clear Pro One Normal

25° - 39° C

Catalizador Clear Pro One Lento

+ 40° C



SUSTRATOS NO RECOMENDADOS

Metales ferrosos
Metales no ferrosos
Plástico ABS, TPO, ABS-PC

SISTEMAS RECOMENDADOS

Xclo-Base Color
Sher Base



RELACIÓN DE MEZCLA



4

**Transparente
Clear Pro One**

+



1

**Catalizador Clear Pro One Rápido
Catalizador Clear Pro One Normal
Catalizador Clear Pro One Lento**



+



Nunca regrese material diluido al envase original.



PROTECCIÓN PERSONAL

Antes de usar, leer cuidadosamente la etiqueta, instrucciones de seguridad y la Hoja de Datos de Seguridad del material.

Se deben usar los Equipos de Protección Personal adecuados al manipular y aplicar el producto.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

PRODUCTOS QUIMICOS Y PINTURAS S.A DE C.V.

Lago Alberto 319, Piso 8, Granada, Miguel Hidalgo, CP 11520 Ciudad de México, CDMX.

Para más información comunícate a Servicio Técnico o línea de Atención a Clientes al Tel. 800 022 7926




PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpieza: Antes de la aplicación limpiar la superficie con trapo barniz



APLICACIÓN

Aplicar de 2 a 3 manos húmedas
Boquilla: 1.2 - 1.4 mm
Presión: 12 - 22 lb/in² (HVLP)



TIEMPOS DE EVAPORACIÓN

8 - 15 minutos entre manos.



PULIDO

Después de 24 h
#1500 o más fino
Encerar después de 30 días

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Propiedades de empaque	
Viscosidad CF4, seg	13 - 16
Densidad, Kg/L	0.91 - 0.95
Sólidos en peso, %	29 - 31
Tiempo de vida	2 años
Propiedades de aplicación	
Viscosidad CF4, seg	13 - 15
Sólidos en peso, %	29 - 31
Sólidos en volumen, %	24 - 26
VOC, lbs/gal	5.3
Pot Life, h	4
Secado al polvo, min	10 - 15
Secado al tacto, min	25 - 30

PRODUCTOS QUIMICOS Y PINTURAS S.A DE C.V.

Lago Alberto 319, Piso 8, Granada, Miguel Hidalgo, CP 11520 Ciudad de México, CDMX.

Para más información comunícate a Servicio Técnico o línea de Atención a Clientes al Tel. 800 022 7926